



PERI フォームプライ コンクリート型枠用合板

PERI Formply は、オーストラリア市場向けに開発され人気を博し、日本の市場に合った仕様に改良された高品質フィルム合板です。

この製品は下記の品質管理プログラムによって管理しています。

- PERI本社からの仕様書を厳守した製造
- 公的な第三者機関での剛性試験
- 国内のJAS認定工場での試験
- 国際森林認証 取得

また、社内テストにより転用回数 20回を確認しています。

※ 剥離剤塗布と表面のケレン・清掃は転用回数を伸ばす為にも必ず行ってください。

寸法: 12mm x 600mm x 1800mm (重量8kg / 枚)
12mm x 900mm x 1800mm (重量12kg / 枚)
18mm x 1220mm x 2440mm (重量33.2kg / 枚)

構造: 表面層 - 広葉樹 コア層 - ユーカリ
フィルム: 125g/m² 両面 黒色フェノール樹脂コーティング
グルーボンド: フェノール樹脂 Aボンド

端部処理: アクリル塗料 2度塗り

JASコンクリート型枠合板の規格適合試験結果

| | 厚み | 寸法 | 曲げ剛性試験(平均値) | | 平面引張試験 | ホルムアルデヒド 放出量試験 | 含水率試験 | 1類浸漬剥離試験 | 寒熱繰返し C試験 |
|------------|----|----------|-------------|------------|--------|----------------------|-------|------------------|-----------------|
| | | | 長さ方向 スパン | 幅方向 スパン | | | | | |
| 単位 | mm | mm | GPa | GPa | MPa | mg/L | % | mm | - |
| 結果 | 12 | 900x1800 | 7.1 | 4.7 | 1.38 | 平均値 0.06 最大値 0.07 | 4.4 | 0~24 | 変化なし |
| JAS 規定値 | 12 | - | 7.0以上 | 2.5以上 | 1.0以上 | 平均値 0.5 最大値 0.7 | 14 以下 | 最大剥離長さが 25 以下 | 割れ、膨れ、 剥がれ無し |

詳細情報・サンプルについてはPERI営業担当者へお問い合わせください。

ペリー・ジャパン株式会社 本社
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町31-4 ONEST 箱崎ビル 7F, 8F
TEL: 03-5642-6100 FAX: 03-6738-8107
E-mail: info@perijapan.jp



Formwork
Scaffolding
Engineering

www.peri.co.jp